



Enduit de rénovation prêt à l'emploi et superléger.

Application

- Pour la finition, la réparation et le remplissage de trous, fissures et joints sur divers supports

Propriétés

- Bouchage parfait
- Facile à poncer
- Rétrécit minimal
- Facile à appliquer
- Repeignable
- Applicable à l'intérieur et l'extérieur (à l'extérieur : repeindre au moins 2 x)

Descriptif

Enduit poids plume

Teinte : Blanc

Conditionnement : 0.25, 1, 4, 10 et 19 litres

Densité : Env. 423 g/litre

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires, 12 mois sous emballage fermé, entre +5°C et +25°C

Application

Spatule ou couteau à enduire inox.

Reboucher d'abord les fissures profondes jusqu'à 20 à 30 mm de la surface, p. ex. avec Aquaplast Express. Les couches de 5 à 30 mm offrent le meilleur résultat. Appliquer le produit à la spatule, bien presser puis lisser.

Nettoyage de l'outillage à l'eau, sitôt après application.

Température

Appliquer à température ambiante de 5°C à 32°C.

Séchage (+20°C / 65 % d'hygrométrie)

Couche suivante : Après env. 30 minutes
Sec : Après env. 3 hres
Ponçage (si nécessaire) : Après env. 2 hres
Repeignable : Après env. 2 hres avec peinture en phase aqueuse
Après env. 24 hres avec peinture à base de solvants
Durcissement complet : Après env. 7 jours

Tous les éléments précités dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux.

Support

Doit être sec, propre et exempt de poussières.

Éliminer les résidus de peinture instables.

Il est conseillé de traiter les surfaces poussiéreuses (anciennes plaques de plâtre, béton etc.) au moyen d'un fixant afin de durcir le support.

Indication particulière

Si le produit est légèrement desséché, l'humecter d'une goutte d'eau.

En repeignant avec de la peinture antifongique, des fissures peuvent apparaître.

En cas de finition avec des peintures murales satinées ou brillantes, l'on risque de voir apparaître des différences de brillance optiquement manipulées, lesquelles sont dues à la différence de structure avec le support. Une application test est donc recommandée. Si L'ONETIME est recouvert d'un latex mat, poncez-le légèrement, sinon l'enduit brille à travers.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
13-6-2019.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T